

## SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER

SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER è un primer anticorrosivo e un sigillante da utilizzare sotto le antivegetative SEAJET.

Vantaggi:

- Essiccazione rapida,
- Ottima aderenza agli strati successivi anche dopo esposizioni prolungate agli agenti atmosferici,
- Consente intervalli di ricopertura estesi prima dell'applicazione di antivegetative,
- Ottima resistenza all'acqua di mare.

### DATI TECNICI

<b>Tipo</b>	Fondo isolante anticorrosivo al clorocaucciù.
<b>Uso suggerito</b>	Primer e ancorante per SEAJET ANTIFOULING.

<b>Preparazione della Superficie</b>	<p>Sulle antivegetative esistenti: Irruvidire la superficie con carta abrasiva grana P180-240 (sabbatura a umido raccomandata). Applicare uno strato di SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER per garantire una buona aderenza con il SEAJET Antifouling successivo. Controllare la tabella di compatibilità di Seajet Antifouling. Applicare unicamente su superfici asciutte che non presentano umidità.</p> <p>Vetroresina nuda: Sgrassare e abrasare con carta abrasiva grana P180-240, quindi strofinare con SEAJET THINNER E per rimuovere qualsiasi contaminante dalla superficie. Applicare 1 strato di SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER seguito da SEAJET Antifouling.</p> <p>Legno e acciaio: Sgrassare con Seajet Boatwash e abrasare, quindi effettuare la pulizia definitiva per rimuovere qualsiasi contaminante dalla superficie. Applicare 3-4 strati di SEAJET 011 UNDERWATER PRIMER seguito da SEAJET Antifouling.</p> <p>Alluminio: Come per l'acciaio, applicare Seajet 017 Epoxy Bonding Primer come primo strato.</p>
--------------------------------------	--

<b>Dati Fisici</b>	<p>Colore: Argento</p> <p>Punto d'infiammabilità: 34 °C</p> <p>Solidi in volume %: 40 ± 2</p> <p>C.O.V. (Teorico): 572 g/l.</p>
--------------------	---

<b>Caratteristiche Applicative</b>	<p>Diluente: SEAJET THINNER A</p> <p>Metodo di Applicazione: Spruzzo Airless, pennello, rullo*</p> <p>Temperatura minima: 0 °C</p> <p>Umidità massima: 85% R.H.(Dew point + minimum 3°C)</p>
------------------------------------	--

<b>Particolari dello spruzzo</b>	<p>Tip No.: Graco 721, 723</p> <p>La pressione dell'uscita: 15.0 - 18.0 MPa</p> <p>Viscosità: &gt; 200 sec.(Ford Cup No.4)</p> <p>Diluizione: 0 - 5 % (a volume)</p>
----------------------------------	--

<b>Spessore di pellicola e Resa Teorica:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min.</th> <th>Massima</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spessore della pellicola, bagnato:</td> <td>100</td> <td>188</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Spessore della pellicola, asciutta:</td> <td>40</td> <td>75</td> <td>µm</td> </tr> <tr> <td>Resa Teorica:</td> <td>10,0</td> <td>5,3</td> <td>m<sup>2</sup>/l</td> </tr> </tbody> </table>		Min.	Massima		Spessore della pellicola, bagnato:	100	188	µm	Spessore della pellicola, asciutta:	40	75	µm	Resa Teorica:	10,0	5,3	m <sup>2</sup> /l
	Min.	Massima															
Spessore della pellicola, bagnato:	100	188	µm														
Spessore della pellicola, asciutta:	40	75	µm														
Resa Teorica:	10,0	5,3	m <sup>2</sup> /l														

<b>Preferibile rivestimento precedente</b>	Primer esistenti o antivegetativa, SEAJET 117 MULTI-PURPOSE EPOXY PRIMER, SEAJET 118 ULTRA-BUILD EPOXY PRIMER.
--	--

<b>Preferibile rivestimento seguente</b>	TUTTO IL SEAJET ANTIFOULINGS
--	------------------------------

<b>Imballaggio</b>	Prodotto monocomponente
--------------------	-------------------------

<b>Nota</b>	*Lo spessore di pellicola ed il tasso di diffusione dipende dal metodo di applicazione.
-------------	---

Dati ricoprenti	Tempo di essiccazione (a DFT 60 $\mu$ )	Intervalli di ricopertura (a DFT 60 $\mu$ )	Durata della miscela	Tempo varo	Osservazioni
Temperatura					
-5 °C	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-
5 °C	Superficie secca: 1 ora Essiccazione completa: 6 ore	Minimo: 12 ore Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno	-	-	* 7 giorni
10 °C	Superficie secca: 50 min Essiccazione completa: 5 ore	Minimo: 10 ore Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno	-	-	* 7 giorni
20 °C	Superficie secca: 30 min Essiccazione completa: 3 ore	Minimo: 6 ore Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno	-	-	* 7 giorni
30 °C	Superficie secca: 20 min Essiccazione completa: 2,5 ore	Minimo: 5 ore Mass. intervallo tra applicazioni: Nessuno	-	-	* 5 giorni

\* Massimo con antifouling

Nota: I tempi di essiccazione e gli intervalli di ricopertura aumentano con l'aumento dello spessore del film applicato. Prima di riapplicare il rivestimento, verificare sempre che il film della vernice esistente sia perfettamente asciutto.

<b>Le informazioni di sicurezza:</b>	Se si desiderano informazioni in materia di salute, sicurezza e ambiente, è possibile richiedere una scheda tecnica sulla salute e la sicurezza presso Chugoku Paints B.V.
--------------------------------------	--

Nella scheda tecnica del prodotto sulla salute e sulla sicurezza, disponibile su richiesta, è possibile ottenere consigli e informazioni aggiuntive sulla protezione personale. Le precauzioni minime di sicurezza relative a questa vernice sono:

- Osservare le informazioni precauzionali indicate sulla confezione.
- Provvedere a una adeguata ventilazione.
- Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione di nebulizzazione del prodotto.
- Se il prodotto entra in contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua tiepida e sapone o con un detergente appropriato. In caso di contaminazione degli occhi, lavare con acqua e consultare immediatamente un medico.
- Poiché il prodotto contiene materiali infiammabili, conservarlo lontano da scintille e fiamme libere. Non è permesso fumare nella zona di lavoro.

<b>Definizioni:</b>	Tolleranze:	I dati numerici riportati nella scheda tecnica del prodotto sono soggetti a normali tolleranze di produzione.
	Resa:	La resa varia in base a diversi fattori, quali le condizioni di applicazione, la complessità geometrica della struttura, le condizioni atmosferiche, ecc.
	Solidi in volume:	La cifra relativa ai solidi in volume riportata in questa scheda tecnica del prodotto rappresenta la percentuale di film secco ottenuta da un dato spessore di film bagnato, in specificate condizioni e tassi di applicazione, misurato mediante il Metodo standard Chugoku, corrispondente al metodo ASTM D2697.
	Intervalli di ricopertura:	Gli intervalli dati presumono una preparazione adatta a un'ottima verniciatura.
	Essiccazione completa:	Il periodo di tempo al termine del quale il prodotto può essere calpestato senza essere danneggiato. Il tempo impiegato per ottenere una resistenza meccanica totale è più lungo.
	C.O.V.:	Quantità teorica di Componenti Organici Volatili in g/l.

<b>Limitazione di responsabilità:</b>	<p>Le specifiche, le istruzioni, le raccomandazioni e i dati riportati in questa scheda tecnica sono i risultati di esperienze e di test ottenuti in circostanze controllate o definite in modo specifico. L'accuratezza, la completezza o l'idoneità di tali informazioni rispetto alle condizioni effettive di un qualsiasi uso particolare non sono garantite e devono essere verificate dall'utente. I dati relativi ai prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso e hanno una validità di due anni dalla pubblicazione. Tutti i rapporti legali di Chugoku Paints B.V. saranno disciplinati dalla più recente versione delle condizioni uniformi di vendita e distribuzione di Chugoku Paints B.V. depositate presso il tribunale distrettuale di Rotterdam e disponibili gratuitamente su richiesta. Chugoku Paints B.V. esclude espressamente l'applicabilità di eventuali Condizioni Generali utilizzabili dalle parti contraenti. Giurisdizione esclusiva: Tribunale competente di Rotterdam.</p> <p>L'Ispectore sarà inoltre tenuto a fornire assistenza al meglio delle proprie possibilità nell'applicazione dei prodotti distribuiti da Chugoku, prestando unicamente consulenza in relazione all'applicazione sul posto. L'ispettore si impegna a portare a termine il progetto scrupolosamente; Chugoku e/o l'ispettore, tuttavia, declinano ogni responsabilità, diretta o indiretta, in caso di mancato raggiungimento dei risultati progettuali auspicati. In qualsiasi circostanza, la responsabilità per l'attuazione del progetto rimane a carico dell'Acquirente. Qualsiasi consulenza e/o assistenza prestata dall'ispettore sarà soggetta a tale responsabilità (definitiva) dell'acquirente, nonché ai termini uniformi di vendita e distribuzione di Chugoku Paints B.V. Anche in caso di danni o ritardi dovuti a errori o negligenza da parte di Chugoku e/o dell'Ispectore, né Chugoku né l'Ispectore si assumeranno alcuna responsabilità. È espressamente esclusa la responsabilità a carico di Chugoku o dell'Ispectore per ogni danno consequenziale.</p> <p>Alcuni prodotti sono stati appositamente modificati per la conformità a specifici requisiti europei relativamente a leggi e regolamentazioni europee, nazionali e locali o relativamente a specifici requisiti per l'utilizzo in Europa. Conseguentemente, alcune proprietà fisiche presenti in una scheda tecnica possono differire da quelle riportate nella scheda tecnica giapponese originale.</p>
---------------------------------------	---